



產品資料表(DATA SHEET)(COA)

主 劑	D01-DTE-13A1
應 用	.電子電機電器零件防潮、絕緣、纏繞封裝灌注 .工藝品透明灌注 .工業品接著、含浸塗裝 .工業模具灌注 .高品質地坪面漆
特 性	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 硬度 80°D 硬度。</li> <li>● 低黏度,高滲透性</li> <li>● 操作時間與硬化時間較長</li> <li>● 透明可、低收縮。</li> </ul>
色 澤	透明澄清
粘 度	2,200 CPS
硬化劑	D01-DTE-13B
色 澤	透明澄清
粘 度	35 CPS
混合配比 wt : wt	主劑：硬化劑 3 : 1
混合後黏度	~1500cps
可操作時間	3 小時(以 100g 計量)
完全硬化	約 6-12 小時
抗拉強度	500 kgf/cm <sup>2</sup>
抗曲強度	835 kgf/cm <sup>2</sup>
抗壓強度	1200 kgf/cm <sup>2</sup>
收縮率	0.12%以下
膠料本身酸鹼值	PH 值約 7~8 左右
固化後可耐酸鹼值	PH 值約 2~14 左右
操作方式	<p>1. 主劑與硬化劑重量比 3 : 1 稱好攪拌約 2~3 分鐘。 註：混合後的總量愈多，可操作時間會愈短，易產生快速硬化，請依操作條件調配混合量。</p> <p>2.取出刷塗、含浸、倒入、滾塗均可。</p> <p>3.用於地板抗刮透明層時，厚度請大於 1mm</p>