

泓明科技改質聚氨酯產品性能及應用指南-20121015

主劑	D01-NF-207
應用	<ul style="list-style-type: none"> 工業用品灌注、接著、塗佈、模組 電子、電機產品防水、絕緣
特性	<ul style="list-style-type: none"> 硬度 75⁰A 尺寸安定、常溫固化 耐酸、鹼性較佳 高硬度、具彈性
色澤	淺草綠或灰
黏度	6,000 CPS
硬化劑	D01-NF-207A
色澤	澄清透明
黏度	2,500 CPS
混合配比(wt:wt)	主劑：硬化劑 10：7
混合黏度	4,000 CPS
可操作時間	10-20 分
指觸時間	2-3 小時
硬化時間	12-24 小時
硬 度	75A
抗拉強度	5000kPa
伸長率	200 %
撕裂強度	200N/cm
耐磨耗性	1.0g 以下
收縮率	0.15%
操作方式	<ol style="list-style-type: none"> 主劑會沉澱,使用前需先攪拌均勻。 秤重後,將硬化劑倒入攪拌桶,先潤滑桶邊。 秤重後,再將主劑倒入攪拌桶中,混合攪拌 1~2 分鐘,轉速約 100~200rpm,請勿高速攪拌。 放入真空器抽真空約 1~2 分鐘,排氣約 2 次。 取出使用。 <p>註:硬化劑使用後,需將桶蓋蓋上,否則會自然硬化不能使用。 操作時請務必帶手套,不要讓原料直接接觸到皮膚。</p>

TEL:886-3-379-7183(REP.) 886-70-10205589 0982-597883

FAX: 886-3-379-2798

通訊地址:33464 桃園縣八德市開隆街 16 號

e-mail:sv@homytech.com

統編:80391752