

泓明科技聚氨酯產品性能及應用指南-20120118

主劑	D01-NF-207 黑
應用	<ul style="list-style-type: none"> <li>工業用品灌注、接著、塗佈、模組</li> <li>電子、電機產品防水、絕緣</li> </ul>
特性	<ul style="list-style-type: none"> <li>硬度 75<sup>0</sup>A</li> <li>尺寸安定、常溫固化</li> <li>耐酸、耐鹼</li> <li>高硬度、具彈性</li> </ul>
色澤	黑色
黏度	6,000 CPS
硬化劑	D0-NF-207A
色澤	澄清透明
黏度	2,500 CPS
混合配比 (wt=wt)	主劑：硬化劑(10：7)
混合黏度	4,000 CPS
可操作時間	10-20 分
指觸時間	2-3 小時
硬化時間	12-24 小時
硬 度	75 <sup>0</sup> A
抗拉強度	5000kPa
伸長率	200 %
撕裂強度	200N/cm
收縮率	0.15% 包裝 20kg/14kg/桶
操作方式	<ol style="list-style-type: none"> <li>主劑先攪拌約 1~2 分鐘備用(主劑會微沉澱)。</li> <li>秤重後再將硬化劑倒入攪拌桶先潤滑桶邊。</li> <li>秤重後再將主劑倒入攪拌桶中混合攪拌將 1~2 分鐘,轉速約 100~200rpm,請勿高速攪拌。</li> <li>放入真空器抽真空約 1~2 分鐘,排氣約 2 次。</li> <li>取出使用。</li> </ol> <p>註: 1 硬化劑使用後需將桶蓋蓋上否則會自然硬化不能使用。 操作時請務必帶手套，不要讓原料直接接觸到皮膚。</p>

TEL:886-3-379-7183(REP.) 886-70-10205589 0982-597883

FAX: 886-3-379-2798

通訊地址:33464 桃園縣八德市開隆街 16 號

e-mail:sv@homytech.com

統編:80391752