



泓明科技股份有限公司

HOMYTECH GLOBAL CO., LTD.

G34-26-30-330黑晶碳黑26~30nm(奈米)產品分析報告

(COA)CERTIFICATION OF ANALYSIS

MESSRS _____:

GRADE NAME: G34-26-30-330

HOMYTECH CO.,LTD.

NET _____ : 碳黑

Jessie Tung

Place of origin :

Manager

LotNO:

N.S.A	M2/g	ASTM D6556	80.3	Limit 72/86
吸碘值Iodine Number	Mg12/g	D1510	81.9	77/87
DBP 吸收值DBP Abs. Number	Cc/100g	D2414	100.1	97/107
加熱減量 Heat Loss	%	D1509	0.7	2.0% MAX
Residue U.S#35	%	D1514	0.0000	0.0010% MAX
Residue U.S#325	%	D1514	0.0195	0.1000% MAX
PH		D1512	7.8	6.0/9.0
灰份 Ash	%	D1506	0.41	0.75%/MAX
著色力(黑度) Tinting Strength (% vs IRB#3)	%	-	103	-
電阻率(Ω /mm)	1.04			

RUBBER DATA

(Natural Rubber ASTM D3192,Cure@293F)

30' Tensile strength VS.IRB#7 kg/cm² D3192/D412 -12.9

30'Modulus at 300%VS.IRB#7 kg/cm² D3192/D412 -8.2

備註:目前G34-26-30-330的原始黑度約可達103%，但與載體混合後相對黑度勢必會改變。

TEL:886-3-275-4315(REP.) 0982-597883 FAX: 886-3-392-1779 統編:80391752

通訊地址: 33456桃園市八德區永興街37巷22弄4號 e-mail: homytech@gmail.com